

РЕКС® Декор

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

1. Область применения

- Защита от коррозии без предварительного грунтования внутренних и внешних поверхностей стальных, бетонных и железобетонных конструкций (в том числе обделка перегонных тоннелей, металлические экраны, зонты, металлоизоляция).
- Защита от воды и влияния химических веществ на открытую стальную арматуру в разрушенных железобетонных конструкциях, внешних и внутренних поверхностях стен металлических и бетонных резервуаров для углеводородов.
- Обеспечивает защиту стальных резервуаров для горячей воды, стальных и бетонных трубопроводов.

2. Достоинства

- Состав на цементной основе, что обеспечивает возможность нанесения на влажные металлические поверхности.
- Отсутствие потерь материала при работе обеспечивает экономичность.
- Устойчивость к воздействию хлоридов и воды позволяет применять покрытие в различных условиях.
- Благодаря высокой щелочности отлично защищает арматуру от коррозии.
- Набор прочности состава не зависит от условий его применения (твердеет в сырых и закрытых пространствах).

3. Описание

РЕКС® Декор - представляет собой сухую смесь из цемента со специальными добавками.

4. Цвет

Белый, серый, черный.

5. Расход

Расход состава на 1 слой

Внутреннее покрытие	250-500 г/м ²
Внешнее покрытие	350-700 г/м ²
Расход существенно зависит от степени шероховатости поверхности	

Количество слоев

Гидроизоляция железобетонных конструкций	2-3 слоя
Кирпичные стены	2 слоя
Защита металла против коррозии	2-3 слоя

6. Упаковка

Ведро 10 кг.

7. Хранение

Хранить в запечатанной заводской упаковке на поддонах в сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Укладывать друг на друга в высоту не более 2-х поддонов.

Срок хранения – 36 месяцев (от даты производства).

ПРИМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются как общие указания и требуют уточнения на практическом опыте. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, поскольку цели и условия их применения не находятся под контролем компании. Компания ТД РЕКС оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ТД РЕКС. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

Производитель: ООО «СПС»,
249020, Калужская обл., Боровский р-н, д. Добрино, 2-й Восточный проезд, вл. 8
E-mail: info@spscmk.com; Сайт: www.spscmk.com



8. Выполнение работ

8.1 Подготовка поверхности

Следует тщательно удалить все продукты коррозии (отслоившуюся ржавчину и т.д.) по всей поверхности металлических конструкций. Необходимо, чтобы подлежащая ремонту поверхность была прочной, чистой, без загрязняющих веществ.

8.2 Смешивание

(Ориентировочное кол-во воды*)

чистая вода 0,3-0,34 л на 1 кг сухой смеси.

*Точное количество воды затворения указано в паспорте качества на материал.

Нельзя превышать максимально допустимого количества, поскольку обеспечение правильной консистенции является важнейшим условием работы.

- Постепенно добавить порошок **РЕКС® Декор** к необходимому объему воды, перемешивая механизированным способом на низкой скорости (300-400 об/мин.) 3-4 минуты до получения однородной консистенции.
- Дать смеси постоять 5 минут. Перед нанесением повторно перемешать.

Важно!!! Не использовать гравитационные смесители (бетономешалки). Готовый состав не теряет своих свойств в течение четырех часов при хранении в закрытой таре при плюсовых температурах.

8.3 Нанесение

Нанести **РЕКС® Декор** щеткой, валиком или распылителем на поверхность при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C и влажности до 100% в 2-3 слоя, всегда после полного высыхания предыдущего слоя.

8.4 Схватывание

Время высыхания слоя зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от материала основания. В нормальных условиях, при температуре +20°C, один слой высыхает приблизительно 2 часа.

8.5 Очистка оборудования и удаление брызг

Незатвердевший материал отмывается водой. Затвердевший материал удаляется механическим способом. Неиспользованный материал утилизируется как строительные отходы.

9. Меры безопасности

РЕКС® Декор - состав на основе цемента, поэтому он может вызывать раздражение кожи и глаз. Необходимо всегда пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками. При затворении рекомендуется использование респираторов. При попадании состава на кожу или в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. При попадании в пищеварительный тракт следует выпить большое количество воды или молока и обязательно обратиться к врачу.